

## **BOLETIM TÉCNICO**

### **WASH PRIMER**

#### **CARACTERÍSTICA E USO PRINCIPAIS**

Utilizado como promotor de aderência em, e também como anticorrosivo, serve para preparação de superfícies metálicas ferrosas e não ferrosas (alumínio, zinco, estanho, galvanizado e inox).

#### **ESPECIFICAÇÕES**

Viscosidade	Líquido
Cor	Incolor
Catalisador	Catalisador para Vinílico
Secagem	Ao toque: 5 minutos Manuseio: 10 minutos Final: 30 minutos Cura: 2 a 3 horas
Rendimento	30 a 40 m <sup>2</sup> / galão

#### **COMPOSIÇÃO**

Resina polivinil butiral, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarboneto alifático e aromático e alcoóis.

#### **APLICAÇÃO**

Homogeneizar o produto dentro da lata, catalisar 2 partes de Wash Primer para 1 parte de catalisador para vinílico, homogeneizar bem e aplicar uma demão fina com pistola de pintura, aguarda o intervalo de 30 minutos com no Máximo 6 horas para aplicar o produto desejado.

#### **PREPARO DA SUPERFÍCIE**

Lixar a área danificada a fim de eliminar partes soltas. Eliminar contaminantes oleosos, pó ou outras impurezas com Solução desengraxante 2001.

## **ARMAZENAMENTO**

24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em local seco, fresco e ventilado, isento de ponto de ignição de calor.

## **PRECAUÇÕES**

Conservar fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Manter longe de calor e de superfícies aquecidas. Evite o contato com a pele. Em caso de ingestão, não provocar vômito. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente durante 15 minutos.

## **OBSERVAÇÕES**

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle com fabricante, tais como: preparo de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causado pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.