



2001

Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 - Bonanças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul, PR

BOLETIM TÉCNICO

ADESIVO P/ LAMINAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

Densidade	110 a 115 g/cm ³
Cor	Incolor
Gel time	15 a 20 minutos
Secagem	30 a 120 minutos ao ar
Catalisador	Peroxido de Mek

COMPOSIÇÃO

Resina poliéster estireno

CARACTERÍSTICA E USO PRINCIPAL

Indicado para laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas, náuticas e acessórios reforçados com fibra de vidro em processo aberto.

APLICAÇÃO

Limpe a superfície, eliminando todos os vestígios de óleo, graxa, poeira, água, etc.

Utilizar de 0,5% a 4% de catalisador.

PRECAUÇÕES

Produto inflamável. Manter o produto armazenado em local coberto, seco fresco e ventilado, protegido do calor intenso, chamas ou faíscas. Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Atenção: Produto desenvolvido para uso profissional. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.