



# 2001

Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 - Bonanças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul, PR

---

---

## BOLETIM TÉCNICO

### ESMALTE SUPERIOR/DUPLA FUNÇÃO

#### ESPECIFICAÇÕES

Viscosidade	Líquido
Densidade	1,08 a 1,10 g/cm <sup>3</sup>
Cor	Sob consulta
Acabamento	Brilhante/ fosco/ semi fosco
Diluição	Diluir de 10 a 15 % com Thinner Aut 800 2001 para aplicação com rolo e/ou pincel.  Diluir de 40 a 50% com Thinner Aut 800 2001 para aplicação com pistola
Secagem	Ao toque: 5 a 10 minutos  Manuseio: 15 a 20 minutos  Final: 6 a 12 Horas  Cura: 24 horas.
Rendimento	30 a 40 m <sup>2</sup> / galão/ demão

#### COMPOSIÇÃO

Resina Acrílica, pigmentos, hidrocarboneto aromático e alifático, cargas minerais e aditivos.

#### CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS

Produto desenvolvido como fundo e/ou acabamento em estruturas metálicas, equipamentos industriais, peças e acessórios de superfície, galvanizadas, zincadas alumínio e aço-carbono.

#### APLICAÇÃO

Rolo, pincel ou pistola.

#### PREPARO DA SUPERFÍCIE



# 2001

Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 - Bonanças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul, PR

---

---

Raspe para remover as partes de pintura anteriores e uniformizar a superfície.

Superfície com graxa ou gordura: Limpar com sabão ou detergente neutro.

Superfície com mofo: Limpar com solução 1/1 de água e água sanitária.

Obs. Nos dois casos anteriores, enxaguar e aguardar a secagem da superfície.

## ARMAZENAMENTO

24 meses apartir da data de fabricação, desde que esteja em local seco, fresco e ventilado, isento de ponto ignição de calor.

## PRECAUÇÕES

Conservar fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Quando inflamável, manter longe de chamas e de superfícies aquecidas. Evite o contato com a pele. Em caso de ingestão, não provocar vômito. Em caso de contato com os olhos, lava com água corrente durante 15 minutos.