

**2001**

Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 - Bonanças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul, PR

BOLETIM TÉCNICO

PRIMER UNIVERSAL

ESPECIFICAÇÃO

Densidade	1,40 A 1,45 g/cm ³
Cor	Cinza/ Branco/Vermelho Oxido
Secagem	Ao toque 1 hora Lixamento 3 a 4 horas com lixa 320.
Catalise	Não necessita catalise
Diluyente	Thinner p/ Laca aut 800
Rendimento	30 a 40m ² / galão

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina alquídica, solventes aromáticos, acetatos, aditivos, pigmentos e cargas minerais.

CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS

Indicado para metal, madeira e como isolante sobre massa rápida.

APLICAÇÃO

Diluir com até 100% com Thinner p/ Laca aut 800, aplicar 2 a 3 demãos cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos. Necessita de aplicação de seladora para plástico em peças plásticas, para melhor aderência.

PRECAUÇÕES

Produto inflamável. Manter longe de fontes de calor e faíscas. Armazenar em local fresco e coberto, longe do alcance de crianças e animais. Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) tipo óculos, luvas, capas e máscara de proteção e etc. Caso contato com a pele ou olhos, lavar com água corrente. Caso necessário procure o auxílio médico. Este produto passou pelo teste de qualidade, siga todas as informações para ser resguardada sua garantia. O desempenho depende da preparação e dos conhecimentos do operador.

Atenção: Produto desenvolvido para uso profissional. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.