BOLETIM TÉCNICO

PRIMER P.U 5X1X1

CARACTERISTICA E USO PRINCIPAIS

Indicado para metal, plástico como isolante sobre massa plástica

ESPECIFICAÇÕES

Densidade	1,40 a 1,45 g/cm³
Cor	Cinza/ Branco / Vermelho Oxido
Secagem	Ao toque 1 hora
	Lixamento 3 a 4 horas com lixa d'água 320
Catalise	5 x 1 x 1 com endurecedor para primer 2001
Diluente	Thinner Aut 30 para Poliuretano
Rendimento	30 a 40m² / galão

COMPOSIÇÃO

Resina alquidica, solventes aromáticos, acetatos, aditivos, pigmentos e cargas minerais.

APLICAÇÃO

Catalisar 5 partes de Primer P.U para cada 1 parte de endurecedor 2001, homogeneizar bem e após adicionar 1 parte de thinner Aut 30 para poliuretano. aplicar 2 a 3 demãos cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos. Necessita de aplicação de seladora para plástico em peças plásticas para melhor aderência.

ARMAZENAMETO

24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em local seco, fresco e ventilado, isento de ponto de ignição de calor.

PREUCAÇÕES

Conservar fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Manter longe de calor e de superfícies aquecidas. Evite o contato com a pele. Em caso de ingestão, não provocar vomito. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente durante 15 minutos.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplica método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle com fabricante, tais como: preparo de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causado pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim esta sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Use EPIs

Atenção, produto desenvolvido para o uso de profissionais. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.