



2001

Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 - Bonanças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul, PR

BOLETIM TÉCNICO

CERA POLIDORA

ESPECIFICAÇÕES

Viscosidade	pasta cremosa
Densidade	0,955 a 0,985 g/cm ³
Cor	Alaranjada
pH	8 a 10

COMPOSIÇÃO

Cera de carnaúba, parafina, solventes alifáticos, emulsionantes, silicone hidrorrepelente, cargas minerais, corante e perfume.

CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS

A cera polidora 2001 é indicada para automóveis, motos, carrocerias, eletrodomésticos e barcos. Possui silicones e polímeros de última geração, permitindo um brilho imediato na pintura e uma camada de proteção resistente e durável.

MODO DE PREPARO

A área deve estar seca e limpa. Aplique em pouca quantidade com flanela ou algodão, fazendo movimentos circulares e uniformes em pequenas áreas por vez. Deixe secar por alguns minutos e retire a cera com uma estopa ou flanela.

APLICAÇÃO

Flanela ou algodão.

PRECAUÇÕES

Conservar fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Quando inflamável, manter longe de chamas e de superfícies aquecidas. Evite o contato com a pele. Em caso de ingestão, não provocar vômito. Em caso de contato com os olhos, lava com água corrente durante 15 minutos.